



171720110147



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6910

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:




任务编号: 2020-A118367-1302-F03

产品名称: 建筑用钢化玻璃

型号: 公称厚度 D=5.0mm

检测机构: 中国质量认证中心华中实验室



样品名称: 建筑用钢化玻璃 型 号: D=5.0mm 商 标: / 样品数量: 试样 14 块 收样完成: 2020 年 06 月 18 日 检测完成: 2020 年 07 月 06 日 样品来源: 监督抽样	委托人: 极景门窗有限公司 委托人地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号 制造商: 极景门窗有限公司 制造商地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号 生产厂: 极景门窗有限公司 生产厂地址: 山东聊城市阳谷县华信路 297 号
试验依据标准: GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃》	
试验结论: 不合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: /	
主检: 李培造 签名:  日期: 2020 年 07 月 06 日	 中国质量认证中心华中实验室 2020 年 07 月 06 日
审核: 冯素波 签名:  日期: 2020 年 07 月 06 日	
签发人: 吴 霞 签名:  日期: 2020 年 07 月 06 日	
备注: 检验项目执行《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》及相关文件规定。	

报 告 的 组 成

内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告的组成	√	1	/
样品描述及说明	√	1	/
监督抽样试验报告	√	3	/
试验仪器设备清单	√	1	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

样品描述及说明

一、样品尺寸及数量:

试样: 610mm×610mm×5.0mm	6 块
1225mm×445mm×5.0mm	4 块
1930mm×864mm×5.0mm	4 块

二、样品覆盖型号及说明:

/

三、检验说明:

依据 GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃》标准, 本实验室对极景门窗有限公司生产的建筑用钢化玻璃 (公称厚度 $D=5.0\text{mm}$) 进行了抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能试验, 其中抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合标准要求, 碎片状态不符合标准要求。

监督抽样试验报告

试样规格: 610mm×610mm×5.0mm

使用仪器: 千分尺、人头落球冲击试验机、钢卷尺

试验环境温度: / 试验环境相对湿度: /

检 验 项 目	抗冲击性	
标 准 要 求	质量为 1040g±10g 钢球（直径 63.5mm），落下高度 1000mm，冲击后，试样破坏数不超过 1 块为合格。	
试验结果		
试 样 编 号	试样厚度（mm）	冲击后试样状态
A118367F03/C2-1	4.88	未破坏
A118367F03/C2-2	4.89	未破坏
A118367F03/C2-3	4.86	未破坏
A118367F03/C2-4	4.88	未破坏
A118367F03/C2-5	4.88	未破坏
A118367F03/C2-6	4.88	未破坏
单 项 结 论	合格	
备 注	认证中心	

检验: 李信造

审核: 冯素波

报告日期: 2020 年 07 月 06 日

本报告涂改无效



监督抽样试验报告

试样规格: 1225mm×445mm×5.0mm

使用仪器: 千分尺、钢卷尺、计数框、钢直尺

试验环境温度: / 试验环境相对湿度: /

检 验 项 目	碎片状态		
标 准 要 求	每块试样在(50×50)mm 的区域内的最少碎片数必须满足下表。 且允许有少量长条碎片, 其长度不超过 75mm。		
	玻璃品种	公称厚度 (mm)	最少碎片数/片
	平面钢化玻璃	3	30
		4~12	40
		≥15	30
	曲面钢化玻璃	≥4	30
试验结果			
试样编号	试样厚度 (mm)	(50×50) mm 的 区域内碎片数	有无长度超过 75mm 的碎片
A118367F03/C2-7	4.87	6	无
A118367F03/C2-8	4.89	12	无
A118367F03/C2-9	4.89	17	无
A118367F03/C2-10	4.87	22	无
单 项 结 论	不合格		
备 注			

检验: 李瑞造

审核: 冯素波

报告日期: 2020 年 07 月 06 日

本报告涂改无效



监督抽样试验报告

试样规格: 1930mm×864mm×5.0mm

使用仪器: 千分尺、霰弹冲击试验机、钢卷尺、电子天平、钢直尺

试验环境温度: / 试验环境相对湿度: /

检 验 项 目	霰弹袋冲击性能				
标 准 要 求	质量为 45±0.1kg 霰弹袋，落下高度（300、750、1200）mm。冲击后，试样不破坏；或试样破坏，并且每块试样的最大 10 块碎片的总和不得超过相当于试样的 65cm ² 面积的质量。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片长度不超过 120mm。				
试验结果					
试 样 编 号	试样厚度 (mm)	最大 冲击高度 (mm)	冲击后 状态	最大 10 块 碎片的 总质量(g)	框内有无 长度大于 120mm 碎片
A118367F03/C2-11	4.88	750	破坏	30.6	无
A118367F03/C2-12	4.89	750	破坏	29.2	无
A118367F03/C2-13	4.88	750	破坏	33.5	无
A118367F03/C2-14	4.88	750	破坏	28.8	无
单 项 结 论	合格				
备 注	质量认证中心				

检验: 李德造
本报告涂改无效

审核: 冯素波

报告日期: 2020 年 07 月 06 日



试验仪器设备清单

序号	名 称	型 号	编 号	计量有效期至	本次使用
1	千分尺	0~25mm	CQCBL097	2021 年 04 月 17 日	√
2	钢卷尺	5m	CQCBL098	2021 年 04 月 17 日	√
3	钢直尺	150mm	CQCBL099	2021 年 04 月 17 日	√
4	计数框	(50×50) mm	/	/	√
5	人头落球冲击 试验机	LQ-5	CQCBL004	2020 年 04 月 18 日 (校准日期)	√
6	霰弹冲击 试验机	XD-5	CQCBL005	2020 年 04 月 18 日 (校准日期)	√
7	电子天平	ME3002E	CQCBL051	2021 年 04 月 17 日	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测单位：中国质量认证中心华中实验室

地 址 1：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号

地 址 2：湖北省武汉市东湖开发区九龙湖街 51 号

邮政编码：430000

电 话：027-87908588

传 真：027-87908026