



160010113461



(2018)国认监认字(572)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4097

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:



任务编号: 2020-A118367-1302-HF1

产品名称: 建筑用钢化玻璃

型 号: 公称厚度D=5mm

检测机构: 国家特种玻璃质量监督检验中心



样品名称: 建筑用钢化玻璃 规格型号: 公称厚度D=5mm 商标: -- 样品数量: 试样 14块 收样完成: 2020年9月25日 检测完成: 2020年10月14日 样品来源: 监督抽样	委托人: 极景门窗有限公司 委托人地址: 山东聊城市阳谷县华信路297号 生产者: 极景门窗有限公司 生产者地址: 山东聊城市阳谷县华信路297号 生产企业: 极景门窗有限公司 生产企业地址: 山东聊城市阳谷县华信路297号
试验依据标准: GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: /	
主检: 严永正 签名:  日期: 2020年10月14日 审核: 沈家万 签名:  日期: 2020年10月15日 签发人: 刘雪艳 签名:  日期: 2020年10月15日	 国家特种玻璃质量监督检验中心 2020年10月15日
备注: 检验项目执行《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》及相关文件规定。	

报 告 的 组 成

内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告的组成	√	1	/
样品描述及说明	√	1	/
安全型式试验报告	√	3	/
试验仪器设备清单	√	1	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

样品描述及说明

一、样品尺寸及数量

试样：	800mm×700mm×5.0mm	4块
	610mm×610mm×5.0mm	6块
	1930mm×864mm×5.0mm	4块

二、检验说明：

依据GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准，本实验室对极景门窗有限公司生产的建筑用钢化玻璃（公称厚度D=5.0mm）进行了碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能三项试验，其结果符合标准规定。

安全型式试验报告

试样规格: 800mm×700mm×5.0mm

使用仪器: 计数框、钢卷尺

试验环境温度 (°C): 23

试验环境相对湿度 (%RH): 60

检 验 项 目	碎片状态		
标 准 要 求	每块试样在任何 (50mm×50mm) 的区域内的最少碎片数必须满足下表。且允许有少量长条碎片, 其长度不超过75mm。		
	玻璃品种	公称厚度 (mm)	最少碎片数 (片)
	平面钢化玻璃	3	30
		4-12	40
		≥15	30
	曲面钢化玻璃	≥4	30

试 验 结 果

试样编号	(50×50) mm正方形内 碎片数 (片)	有无长度>75mm的碎片
1	118	无
2	112	无
3	105	无
4	98	无
单项结论	合格	
备 注	/	

检验:

严永飞

审核:

沈家万

日期:

2020年10月15日



本报告涂改无效

安全型式试验报告

试样规格: 610mm×610mm×5.0mm

使用仪器: 落球冲击试验机、钢球、钢卷尺、外径千分尺

试验环境温度 (°C): 23

试验环境相对湿度 (%RH): 60

检
验
项
目

抗冲击性

标
准
要
求

质量为1040±10g钢球 (直径63.5mm), 落下高度1000mm, 冲击后, 试样破坏数不超过1块为合格。

试验结果

试样编号

试样厚度 (mm)

冲击后的试样状态

5

4.861

未破坏

6

4.863

未破坏

7

4.856

未破坏

8

4.865

未破坏

9

4.860

未破坏

10

4.859

未破坏

单项结论

合格

备 注

/

检验:

严永飞

审核:

沈家万

日期:

2020年10月15日

检验专用章

本报告涂改无效

安全型式试验报告

试样规格: 1930mm×864mm×5.0mm

使用仪器: 霰弹袋冲击试验机、霰弹袋、钢卷尺、电子天平、外径千分尺

试验环境温度 (°C): 23

试验环境相对湿度 (%RH): 60

检 验 项 目	霰弹袋冲击性能			
标 准 要 求	质量为45±0.1kg霰弹袋，落下高度(300、750、1200)mm，冲击后，试样不破坏，或试样破坏，并且每块试样的最大10块碎片的总和不得超过相当于试样的65cm ² 面积的质量（5.0mm试样65cm ² 面积的质量为：81.25g）。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。			
试 验 结 果				
试 样 编 号	试样 厚度 (mm)	冲击 高度 (mm)	最大10块碎片的 总质量（g）	长度大于120mm碎 片数
11	4.856	1200	未破坏	/
12	4.861	1200	11.9	0
13	4.860	1200	未破坏	/
14	4.863	1200	未破坏	/
单项结论	合格			
备 注	/			

检验:

严永

审核:

沈家

日期:

2020年10月15日



本报告涂改无效

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	计量有效期至	本次使用
1	钢直尺	1000mm	BE97	2020年9月15日 (校准日期)	√
2	计数框	(50×50) mm	/	/	√
3	落球冲击 试验机	WCJ-12	BE19	/	√
4	钢球	1040g	BE19-2	2020年9月15日 (校准日期)	√
5	钢卷尺	5m	BE95	2021年9月14日	√
6	外径千分尺	(0~25) mm	BE105	2021年9月14日	√
7	霰弹袋冲击 试验机	XD-2	BE06	/	√
8	霰弹袋	45kg	BE06-1	2020年9月15日 (校准日期)	√
9	电子天平	YP50001	BE88	2021年9月14日	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：国家特种玻璃质量监督检验中心

地 址：安徽省蚌埠市货场一路18号

邮政编码：233040

电 话：0552-4915631

传 真：0552-4078558